

تهیه نانو ذرات سلیکا بعنوان حامل ژن رسانی

علی ایمانی^۱، محمد رمضانی^۲، فرزین هادی زاده^۱

^۱ مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

^۲ مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه و هدف:

در سال های اخیر با شناخت مکانیسم مولکولی بسیاری از بیماری ها، توجه بالایی به ژن درمانی شده است. بر خلاف داروهای معمولی این ابزارهای درمانی جدید (ژن ها) خواص فیزیکی نامطلوبی دارند. مثل: اندازه بزرگ، آبدوستی و بار منفی. ذرات سلیکا به دلیل حجم تخلخل زیاد و اندازه حفرات قابل تنظیم، می توانند ملکول هایی مانند داروها، پروتئین ها و بسیاری از مواد ژنتیکی را در برگرفته و آن ها را در محل مورد نظر رها کنند. ذرات سلیکا با اندازه ای در حدود میکرون به دلیل نزدیکی به اندازه باکتری ها ممکن است سبب تحریک سیستم دفاعی در بافت زنده (درون تنی) شوند، به همین دلیل اندازه ذرات در میزان سمیت و زیست سازگاری آن ها بسیار اهمیت دارد. بار منفی سطحی آنها نیز مشکل دیگر این ذرات است. در این تحقیق پس از سنتز نانوذرات سلیکا، گروههای برومپروپیل و گلیسیدوکسی پروپیل روی آنها سوار شد. سپس پلی اتیلن ایمین با وزن های ملکولی مختلف به منظور مثبت کردن بار نانوذرات قرار داده شد.

روش کار:

۴۸ سی سی آب مقطر را با حل کردن ۰.۴ سی سی NaOH با غلظت ۲ مولار به PH=11 رساندیم. سپس ۱۰۰ میلی گرم ستیل تری متیل آمونیوم بروماید در محلول فوق حل شد تا با تشکیل میسل به عنوان قالب زوئیلت عمل کند. محلول مذکور را در حمام روغن با دمای ۸۰ درجه گذاشته بعد از ثبیت دمای محلول ۰.۵ سی سی تراواتوکسی سیلان را به آن اضافه کردیم یک ساعت بعد رسوبات را با سانتریفوژ جدا کرده و به منظور حذف قالب چندین بار با محلول اسیدی اتانول شستشو داده شد سپس در اتوکلاو ۶۰ درجه خشک شد. سپس این ذرات با محلول ۰.۵٪ برومپروپیل تری متوكسی سیلان در هگزان ۱۰ دقیقه سونیکیت شد تا استخلاف برومپروپیل روی نانوذرات قرار گیرد. ذرات حاصل از این مرحله هم در ۶۰ درجه خشک شد. در مرحله آخر این ذرات با محلول ۹٪ پلی اتیلن ایمین مجاور شد.

نتایج:

این ذرات به دلیل داشتن بار سطحی مثبت می توانند با DNA، RNA و داروهای با بار منفی کثروگه شده و به دلیل اندازه نانو بدون تحریک سلول به عنوان یک ابزاربرای ژن رسانی مطالعه شوند.

کلمات کلیدی :

نانو ذرات ، سلیکا ، ژن رسانی